

# IMPREGNANTE PROTETTIVO

Impregnante protettivo completo per legno a solvente ad alta protezione

**PRODOTTO PROFESSIONALE**

---

## **Descrizione**

Impregnante protettivo opaco, per mordenzare e impregnare il legno. Traspirante, lascia il poro aperto. Penetra in profondità e protegge il legno efficacemente all'esterno dall'attacco di agenti atmosferici e Raggi UV (ad eccezione della versione trasparente, perché senza ossidi di ferro) e dall'attacco di tarli e funghi. Lo decora gradevolmente evidenziandone le venature modificandone il colore nella tonalità desiderata, valorizzando così anche legni poco pregiati. Ideale per il trattamento del legno posto all'interno e all'esterno, consente una libera traspirazione. Ad assorbimento controllato. Non macchia. Facile da usare. Consente all'hobbista di ottenere risultati prestigiosi e al professionista una maggiore velocità di esecuzione.

E' idoneo per imbarcazioni, mobili, serramenti e rivestimenti, travature, perlinature e balconi, cottages e staccionate, cancelli e oggetti di bricolage.

---

## **Caratteristiche**

- Si applica facilmente: ideale per il professionista e per il fai da te
- Resiste al gelo
- E' trasparente
- Valorizza la naturale venatura del legno
- Alta protezione contro muffe e tarli
- Lascia libero il legno di adattarsi agli sbalzi di temperatura e di respirare
- Assenza di rigonfiamento della fibra del legno
- Applicabile su tutte le essenze legnose
- Si rinnova facilmente senza carteggiare né sverniciare.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

---

## **Preparazione delle superfici**

Legni nuovi o precedentemente trattati con impregnante: se possibile, carteggiare leggermente quindi eliminare la polvere.

Legni già verniciati: le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico.

Sverniciare completamente vernici eventualmente preesistenti ed eliminare la polvere.

Legni esotici o molto resinosi: trattare preventivamente il supporto con diluente nitro per togliere le tracce di resina.

---

## **Preparazione di IMPREGNANTE PROTETTIVO**

Agitare prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso.

---

### **Applicazione**

Applicare a pennello, spruzzo o tampone. Per una finitura cerata, sovrapplicare PROTETTIVO CERA; IMPREGNANTE PROTETTIVO può essere sopravverniciato con TRASPARENTE BRILLANTE, FLATTING MARINE o con lo smalto sintetico DEKOLUX.

### **Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità**

L'umidità relativa del legno consigliabile deve rimanere compresa tra il 13% e il 15%, in funzione delle varie specie legnose.

È consigliabile controllare sempre l'umidità del legno prima della verniciatura mediante l'impiego di un igrometro.

### **Tempo di attesa tra le mani a 20°C.**

Attendere 12-24 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico.

### **Essiccazione a 20°C e U.R.50%:**

Fuori polvere dopo 30 minuti;

**Pulizia degli attrezzi:** con DILUENTE 530RM ad essiccazione non ancora avvenuta.

---

### **Resa e altri dati tecnici**

Resa pratica:	circa 10 m <sup>2</sup> /l per la prima mano. > 15 m <sup>2</sup> /l per le successive, in funzione dell'assorbimento del legno
Peso specifico	0,83 ± 0,05 a 20° C.
Colore:	Incolore, Rovere, Douglas, Pino, Noce chiaro, Noce scuro, Castagno, Mogano, Palissandro, Verde chiaro, Verde. Le tinte sono ottenibili anche con il Sistema Tintometrico TINTOCOLOR e sono compatibili tra loro.
Confezioni:	litri 0,75 - litri 2.5 - litri 19

Conformità alla Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) Valore limite di COV per IMPREGNANTE PROTETTIVO (cat. f/BS): 700 g/l. IMPREGNANTE PROTETTIVO contiene al massimo 700 g/l di COV.

---

**Conservazione** in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C. un anno

---

### **Sicurezza (Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP))**

Indicazioni di Pericolo:

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.

### Consigli di prudenza:

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P331 NON provocare il vomito.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

---

### Trasporto

Codice Doganale: 3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso (Paints and Varnishes (including enamels and laquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium).

La versione incolore si utilizza soltanto per rinnovare legni già impregnati o per diluire le altre tinte.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/2006 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FINEDIN Srl”

---

**Voce di capitolato:** mordenzare, impregnare e decorare il legno posto all'interno e all'esterno con IMPREGNANTE PROTETTIVO, opaco, consente una libera traspirazione. A penetrazione profonda, protegge il legno efficacemente, evidenzia le venature senza alterarle. Applicare su legno asciutto e pulito, nuovo o completamente sverniciato e lavato, a pennello, a spruzzo, a tampone seguendo il senso della venatura; dopo 25-30 minuti, ripassare con un panno pulito. Applicare, se necessario, le mani successive di IMPREGNANTE PROTETTIVO, al fine di ottenere l'effetto cromatico desiderato, con un consumo medio di 0,08 l/m<sup>2</sup>, al prezzo di euro \_\_\_\_\_ /m<sup>2</sup> per fornitura e posa in opera, escluso ponteggi ed eventuali ulteriori interventi di preparazione.

---

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.