

MURACRIL

Idropittura lavabile per interno ad elevata copertura acrilica 100%

PRODOTTO PROFESSIONALE

Descrizione

Idropittura lavabile per interno opaca di alta qualità, ad effetto seta ad elevato punto di bianco, supercoprente e autodilatante. Multiuso di facile applicazione, a lunga durata. Ad elevata resa, buona traspirazione e facile applicazione.

E' idoneo per muri di strutture pubbliche e ambienti di lavoro dove è richiesta la massima sicurezza, igienicità, ed atossicità (scuole, mense, ospedali, ristoranti, bar, luoghi di riunione, strutture ricettive ed altro).

Caratteristiche

- Si applica facilmente: ideale per il professionista
- Elevata resa
- Miglioramento del benessere e del comfort abitativo
- Rimane pulita a lungo
- Ottime prestazioni di lavabilità secondo la norma europea DIN EN 13300
- Formula bilanciata
- Basso impatto ambientale
- Richiede minima manutenzione anche a distanza di anni
- Applicabile in ambienti chiusi, si diluisce con acqua
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Preparazione delle superfici

Trattare le superfici infestate da muffe, con la soluzione risanante **SILEX**. Non usare agenti ossidanti come ipoclorito di sodio. Asportare completamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate o in fase di distacco; se la superficie è assorbente, polverosa, friabile, consolidare col fissativo protettivo all'acqua **STABILIZZANTE AQ**. Dopo 6 ore pitturare con **MURACRIL**; applicare la seconda mano a pennellata incrociata rispetto alla prima, dopo almeno 5 ore.

Preparazione di MURACRIL

Agitare prima dell'uso. Diluire il prodotto con acqua al 15 – 20 % con possibilità di variare la diluizione in funzione delle condizioni climatiche al momento dell'applicazione, del mezzo applicativo e dello spessore desiderato.

Applicazione

Applicare a pennello, rullo, a spruzzo tradizionale o airless, applicare preferibilmente almeno due o più mani di **MURACRIL**.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità
Temperatura tra 10 e 35°C e ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada.

Tempo di attesa tra le mani a 20°C.

Attendere 5 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.

Essiccazione a 20°C e U.R.50%:

Fuori polvere dopo 2 ore; l'essiccazione completa e il massimo delle performance si ottengono dopo circa 21 giorni in condizioni normali.

Pulizia degli attrezzi: con ACQUA ad essiccazione non ancora avvenuta.

Resa e altri dati tecnici

Resistenza all'abrasione

umida DIN EN 13 300: Classe 1

Resa pratica: 13 m²/l per mano litri 14 = 91 m²; litri 4 = 26 m² circa in due mani variabile secondo rugosità e assorbimento del supporto.

Peso specifico 1,6 ± 0,05 a 20° C.

Secco resina/secco tot.: 35,6% (in vol.)

Colore: Bianco

Confezioni: litri 14 - litri 4

Conformità alla Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) Valore limite di COV per MURACRIL (cat. a/BA): 30 g/l. MURACRIL contiene al massimo 30 g/l di COV.

Conservazione in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C. un anno

Sicurezza (Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP))

Il prodotto non è infiammabile o pericoloso

Fraasi di rischio: non soggetto

Consigli di prudenza:

Simboli:

non soggetto

non soggetto,

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice Doganale: 3209 Pitture e Vernici a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in ambiente acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.”

Voce di capitolato:

idropittura lavabile opaca, a buona dilatabilità, buona traspirazione, a base di resine acriliche al 100%, pigmenti pregiati ad elevata resistenza e speciali additivi per facilitare l'applicazione, la filmazione e la distendibilità. Asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco. Rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Applicare due strati di MURACRIL con un intervallo minimo medio di 12 ore tra la prima e la seconda mano, con un consumo medio di 0,154 l/m², al prezzo di euro _____ /m² per fornitura e posa in opera, escluso ponteggi ed eventuali ulteriori interventi di preparazione.

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.