

FINEDIN

RELUX

Smalto sintetico brillante per interno ed esterno di imbarcazioni

Trova impiego come mano a finire su superfici in metallo, leghe leggere, legno, vetroresina, opportunamente preparate; di buona resistenza, durezza, elasticità, copertura e dilatazione anche quando esposto in atmosfera aggressiva quale quella marina.

Disponibile nei colori 0100 bianco - 012 rosso ossido - 021 grigio argento - 024 blu montecarlo - 028 azzurro mare.

Confezioni da litri: 0,750 - 2,500 - 19

CARATTERISTICHE TECNICHE:

smalto sintetico brillante monocomponente a base alchidica, biossido di titanio e/o ossidi di ferro, cariche pregiate.

a 20° C.

- Viscosità: 48" F./8*
- Peso Specifico: 1,280 ± 0,05 variabile secondo la tinta*
- Essiccazione: fuori polvere 1 ora
in profondità 36 ore*
- Resa: 100 ml/m² circa secondo il tipo di supporto*

Si conserva per 12 mesi in confezioni originali a temperatura compresa tra +5°C e +35°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA PITTURARE:

Prima dell'applicazione, accertarsi che i supporti siano sani, asciutti, puliti;

asportare completamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate o in fase di distacco, negli altri casi basta una accurata carteggiatura; togliere con solvente le eventuali tracce di olio o di grasso, eliminare con abrasione meccanica, spazzolatura o carteggiatura, le tracce di ruggine; eliminare con sabbatura o spazzolatura l'eventuale presenza di calamina.

Non applicare mai su supporti umidi.

Stuccare preventivamente tutte le eventuali imperfezioni con Stucco VULCANO o EPOSTUCCO 1/1 e ricoprire con adeguati primers.

Mescolare con cura il prodotto e diluire con il 5% di DILUENTE 530 RM o DILUENTE S100 per applicazioni a pennello o rullo, con il 10-15% per applicazioni a spruzzo.

Applicare e far essiccare almeno due mani, a pennello, rullo o spruzzo, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C

Sopraverniciare dopo almeno 24 ore a 20° C.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

FIN.ED.IN. srl zona industriale TAVIANO LE - ITALY
tel. 0833 912601 Fax 0833 912835 info@finedin.it www.finedin.it rev1.05

V E R N I C I M A R I N E