

# FINEDIN

## FONDOMINIO

Antiruggine a base minio di piombo

Antiruggine a base di minio di piombo, idonea quale sottofondo per ogni tipo di smalto sintetico sia all'esterno che all'interno, ove sia richiesta una notevole azione anticorrosiva.

Facilmente applicabile, di buona copertura e carteggiabilità ha un'ottima aderenza.

TINCA, di aspetto opaco e colore arancio, è ideale per ogni tipo di manufatto metallico e in legno.

Disponibile in confezioni da litri: 0,500 - 2,500 - 19

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

antiruggine arancio a base di minio di piombo disperso in veicolo alchidico ed extenders pregiati

A 20° C.:

- Viscosità: 13" - 15" F./8
- Peso Specifico: 1,583 ± 0,05
- Essiccazione: fuori polvere 1,5 ore  
in profondità 24 ore
- Resa: 100 ml/m<sup>2</sup> circa secondo il tipo di supporto

Si conserva per 12 mesi in confezioni originali tra +5 e +35°C

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:

Prima dell'applicazione accertarsi che i supporti siano sani, asciutti, puliti;

Supporti nuovi in ferro: togliere con solvente le eventuali tracce di olio o di grasso, eliminare con abrasione meccanica, sabbiatura, spazzolatura o carteggiatura le tracce di ruggine e l'eventuale presenza di calamina. Pretrattare leghe leggere e lamiera zincata con appositi primers.

Supporti nuovi in legno: togliere con solvente le eventuali tracce di resina e residui oleosi.

Supporti già verniciati: togliere con solvente le eventuali tracce di olio o di grasso. Quando le superfici sono sfaldanti, eliminare a mezzo abrasione meccanica, spazzolatura o sabbiatura, le parti in fase di distacco, togliere ogni traccia di ruggine

Stuccare tutte le eventuali imperfezioni con Stucco VULCANO o EPOSTUCCO 1/1.

Mescolare con cura il prodotto e diluire con il 5-8% del DILUENTE S100 o DILUENTE 530 RM per applicazioni a pennello o a rullo, al 10-15% per applicazioni a spruzzo.

**Applicare** e far essiccare a pennello, rullo o a spruzzo convenzionale a temperatura compresa tra +5 e +35°C e ad almeno 4°C al di sopra del punto di rugiada. Sopraverniciare dopo almeno 24 ore a 20°C. Non applicare mai su supporti umidi.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

FIN.ED.IN. srl zona industriale TAVIANO LE - ITALY  
tel. 0833 912601 Fax 0833 912835 info@finedin.it [www.finedin.it](http://www.finedin.it) rev1.05

V E R N I C I M A R I N E